



INDUSTRIAS MAPAR S.A.C.

## SANSON EXTRAFUERTE

Adhesivo en polvo para pegar cerámicos. Económico y rendidor.

### DESCRIPCIÓN:

Sansón Pegamento extrafuerte es un pegamento en polvo de buena calidad formulado para pegar cerámicos y mayólicas sobre enchapes antiguos en interiores y exteriores.

### VENTAJAS:

Ideal para trabajos en exteriores.

Permite enchapar cerámicos, mayólicas y porcelanatos sobre enchapes antiguos.

No necesita remojar las piezas a enchapar.

Óptima adherencia sobre superficie de cemento y sobre mayólica.

Conserva sus características a través del tiempo, a diferencia de la rigidez del cemento puro.

Los pisos pueden entrar en servicio cumplidas las 24 horas de aplicado el pegamento.

### LIMITACIONES EN EL USO :

Permite el pegado de cerámicos, mayólicas y porcelanato sobre superficies horizontales.

Para enchapes mayores de 30 x 30 cm se recomienda sujetar durante el inicio del trabajo por medios mecánicos.

### FORMA DE APLICACIÓN:

#### Preparación de la mezcla y aplicación:

Verifique la superficie a aplicar se encuentre completamente limpia, libre de polvo y de grasa.

Agregar agua al Sansón Pegamento Extrafuerte a razón de 250 ml por cada kilogramo de polvo, homogenice hasta formar una pasta trabajable y sin grumos.

Deje reposar de 5 a 10 minutos.

Mezcle nuevamente y aplique directamente a la pared utilizando una llana dentada de 8 mm para aumentar la rapidez del trabajo y el rendimiento del producto.

Antes de aplicar el pegamento humedezca ligeramente con una brocha el paño a trabajar.

Coloque los cerámicos ejerciendo una fuerte presión para asegurar el contacto con el pegamento.

A temperaturas de ambiente mayores de 25 °C. se recomienda humedecer los cerámicos momentos antes de su aplicación.

### Características

Color	:	Gris
Aspecto	:	Polvo
Agua de amasado	:	250 ml / Kg de producto
Tiempo abierto (min.)	:	Aprox. 60
Densidad de la mezcla , Kg/litro	:	1.700 – 1.800
Temperatura de aplicación	:	Mínimo 8 °C
Rendimiento	:	6 – 7 m <sup>2</sup> por bolsa de 25 Kg , aplicado con raspín de 8 mm.
Tiempo de almacenamiento	:	6 meses aprox. Almacenado sobre en un ambiente cerrado y bajo techo.

### Limpieza de materiales y equipos :

Efectue la limpieza de cerámicos, muros y herramientas con agua antes que la mezcla endurezca, luego sólo podrá ser eliminado por medios mecánicos.

### Precauciones :

Evite el contacto directo con la piel y ojos, utilizar guantes, gafas de seguridad y respiradores contra polvos durante su manipulación. Si existe contacto con la piel y ojos lavar inmediatamente con abundante agua, si persisten las molestias acuda al médico.

### Presentación:

Bolsa de papel de 25 kg