



Calidad que Construye

CHEMALAC

Laca protectora de encofrados de *triplay*, para obtener concreto caravista de muy buena calidad

DESCRIPCIÓN CHEMALAC es una laca formulada a base de poliuretano que al secarse produce una membrana de alta dureza que estanca al agua y resiste los álcalis del cemento, así como el efecto abrasivo de la vibración del concreto. Protege el encofrado de madera o *triplay*, aumentando su duración y facilitando rápidamente el desencofrado. Tiene alta eficiencia como sellador, concentra la lechada del concreto en su parte externa, dando como resultado un concreto caravista de alta calidad.

VENTAJAS

- Fácil de aplicar, obteniéndose una membrana más gruesa y resistente.
- Se logra un concreto caravista de alta calidad.
- Mayor vida de la madera o *triplay* y mayor rendimiento.
- Con una sola aplicación se puede utilizar 4 veces el mismo encofrado.
- Su eficacia como desmoldante evitará romper las planchas al tratar de despegarlas del concreto.

USOS

- Como laca desmoldante para encofrados de madera y *triplay* que serán usados en la elaboración de concretos caravista.

DATOS TÉCNICOS	Apariencia:	Líquido
	Color :	Transparente
	Densidad:	1.1 a 1.0
	Peso específico (kg./gal):	3.710–3.740
	Contenido de Sólidos:	39.5–42.5 %
	Tiempo de Secado al tacto:	50 min - 1 horas aproximadamente
	VOC (gr/lt):	586.1

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO

APLICACIÓN:

- Se puede aplicar con brocha, rodillo, mota, soplete o por inmersión.
- Use planchas limpias, bien fijadas o resanadas con CHEMASILLA SP.
- No aplique sobre planchas aceitosas o con petróleo.

INSTRUCCIONES:

1. Lije bien la madera, especialmente si se trata de planchas de *triplay*.
2. Resane los poros y cavidades con CHEMASILLA SP disuelta con agua. Lije nuevamente cuando esté completamente seca.
3. Diluya CHEMALAC con una parte igual de SOLVENTE PARA CHEMALAC, CHEMALAC 2, CHEMALAC EXTRA (NC) y aplíquela sobre el *triplay* como imprimación.
4. Antes que seque completamente el imprimante aplique una mano de CHEMALAC puro de manera uniforme.
5. El tiempo promedio de secado es de 12 horas, disminuyendo el tiempo a mayores temperaturas.
6. Se recomienda esperar 24 horas para poner en servicio el encofrado.

LIMPIEZA:

Antes del secado limpiar las herramientas con SOLVENTE PARA CHEMALAC, CHEMALAC 2, CHEMALAC EXTRA (NC), xilol, toluol, acetona o thinner convencional.

RENDIMIENTO	Dependiendo de la calidad del <i>triplay</i> un promedio de 15 m ² /gal.
PRESENTACIÓN	Envase de 1gal. (Código: 07001204) Envase de 5 gal. (Código: 07001005) Envase de 55 gal. (Código: 07001055)
ALMACENAMIENTO	1 año en lugar seco y ventilado en envase hermético, o hasta que se pueda aplicar CHEMALAC (antes de su endurecimiento).
PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES	No agregue ni salpique con agua, ni use envases húmedos. No use thinner ni otros disolventes que no sea el SOLVENTE PARA CHEMALAC, CHEMALAC 2, CHEMALAC EXTRA (NC) de Chema. No exponer al sol directamente durante el proceso de laqueado hasta quedar completamente seco. En caso de emergencia, llame al CETOX (Centro Toxicológico). Producto tóxico, NO INGERIR, mantenga el producto fuera del alcance de los niños. No comer ni beber mientras manipula el producto. Lavar las manos luego de manipular el producto. Utilizar guantes, gafas protectoras y ropa de trabajo. Almacene el producto bajo sombra y en ambientes ventilados. En caso de contacto con los ojos y la piel, lávese con abundante agua. Si es ingerido, no provocar vómitos; procurar ayuda médica inmediata.

CETOX
CENTRO TOXICOLÓGICO S.A.C.
273-2318 / 999012933