CHEMAYOLIC BLOCK DE VIDRIO

Pegamento para adherir block de vidrio

PEG. 3.3.9
RMP – V.0

DESCRIPCIÓN

El **CHEMAYOLIC BLOCK DE VIDRIO** es un pegamento especialmente diseñado para adherir de manera rápida, segura y con un mejor acabado los block de vidrio. Ha sido elaborado teniendo en cuenta su uso frecuente en duchas, donde se requiere que sea impermeable además de resistente a la formación de hongos. (Ver cuadro de Aplicación de Pegamentos CHEMA).

Producto adecuado a la Norma ANSI A 118.6-1992 H-3.4.

VENTAJAS

- Buen tiempo de trabajabilidad, en comparación a los cementos blancos que tienen un corto periodo abierto.
- Buena impermeabilidad para ser usado en duchas.
- Buena nivelación dando como resultado un acabado liso y parejo.
- Alta resistencia a la compresión para cumplir la función estructural en paredes de vidrio.
- Buena flexibilidad, evita que las juntas se rajen
- Cuenta con la garantía de pertenecer a la LÍNEA CHEMAYOLIC, los pegamentos de mayor calidad de CHEMA.
- Cuenta con el asesoramiento del Departamento Técnico de CHEMA, pre y post venta.

USOS

- Para muros translúcidos de vidrio en duchas, salas, oficinas y otros.

ATOS TÉCNICOS

Resistencia a la Compresión (7 días):	1100 psi (77 kg. / cm^2)
% Absorción de agua:	1.2
Densidad aparente g/litro :	900
Color:	Blanco
VOC[1] (gr/L):	No contiene (0%)

*Estas propiedades pueden variar por cambios de temperatura.
Para mayor información, solicitar certificados de ensayos de laboratorios externos.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Las superficies o sustratos deben estar niveladas, sin grietas, secas y libre de: polvo, grasa, pintura, papel, desmoldante, sellador, cera, hongos y otros contaminantes que puedan reducir la adherencia adecuada.
- Para superficies nuevas, esperar mínimo 28 días después del vaciado.
- En caso de tarrajeo debe tener por lo menos 7 días para aplicar el pegamento.
- No se recomienda enchapar a temperaturas menores a 8°C.
- Limpie la superficie de cemento sobre la cual se van a asentar los blocks de vidrio.
- Calcule 1 cm. a 1.5 cm. de junta entre los blocks de vidrio.

[1] VOC: Compuestos Orgánicos Volátiles.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

1. Prepare el **CHEMAYOLIC BLOCK DE VIDRIO** con 300 ml de agua por cada kilo de polvo. Mezcle bien hasta obtener una pasta trabajable.
2. Aplique con espátula una capa de 1.0 a 1.5 cm. de la pasta anteriormente preparada. Nivele y asiente cada block de vidrio uno a la vez.
3. Vaya colocando los blocks en el lugar correspondiente hasta completar la hilera. Ejerza presión sobre ellos para asegurar un buen contacto.
4. Rellene las juntas verticales dándole un mismo nivel antes de colocar la siguiente hilera de blocks de vidrio.
5. Coloque la segunda hilera repitiendo los pasos 3 y 4 hasta terminar el muro de block de vidrio.
6. Coloque un refuerzo de fierro de ¼ de pulgada cada 3 hileras.
7. Después de 2 horas el **CHEMAYOLIC BLOCK DE VIDRIO** estará seco al tacto, debiendo esperar 24 horas para que el área aplicada pueda entrar en servicio.

LIMPIEZA

- La limpieza del block de vidrio y las herramientas debe efectuarse con abundante agua antes que la mezcla fragüe.
- Utilice CHEMA REMOVE en caso que las salpicaduras de pegamento o fragua queden endurecidos.
- Se recomienda el uso de CHEMA CLEAN MULTIUSOS para el mantenimiento y limpieza de las juntas.

RENDIMIENTO

El rendimiento por bolsa de 1 Kg. es 1.5 a 2 blocks de vidrio.

PRESENTACIÓN

- Bolsa de 25 kg. (Código. 02002247)
- Bolsa de 10 kg. (Código. 02010001)
- Bolsa de 1 kg. (Código. 02010002)

ALMACENAMIENTO

- Almacenar bajo techo.
- No colocar sobre piso o apoyado en paredes.
- Proteger de la humedad o corrientes de aire húmedo. En caso de almacenamiento prolongado o climas húmedos, cubrir con plástico o *stretch film.*

De almacenarse en lugar fresco, ventilado y sellado bajo techo su tiempo de vida útil será de:

- 8 meses para envases de 25 kg.
- 12 meses para envases de 10 kg.
- 12 meses para envases de 1 kg.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

- No utilizar selladores para impermeabilizar las superficies a enchapar.
- Preparar el pegamento con agua limpia y en un envase limpio.
- No enchapar en condiciones climatológicas extremas (sol directo, altas temperaturas, riesgo de heladas, lluvias o vientos fuertes).
- La temperatura del enchape y de la superficie no debe ser mayor a 25°C, si fuese así se recomienda humedecer los cerámicos o la superficie antes de enchapar.
- No se recomienda enchapar a temperaturas menores a 8°C.
- Proteja los enchapes durante las siguientes 24 horas.

En caso de emergencia, llame al CETOX (Centro Toxicológico).
Producto tóxico, NO INGERIR, mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
No comer ni beber mientras manipula el producto.
Lavarse las manos luego de manipular el producto.
Utilizar guantes, gafas protectoras y ropa de trabajo.
Almacene el producto bajo sombra y en ambientes ventilados.
En caso de contacto con los ojos y la piel, lávelos con abundante agua.
Si es ingerido, no provocar vómitos, procurar ayuda médica inmediata.

La información que suministramos está basada en ensayos que consideramos seguros y correctos de acuerdo a nuestra experiencia. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos previos que estimen conveniente, para determinar si son apropiados para un uso en particular. El uso, aplicación y manejo correcto de los productos, quedan fuera de nuestro control y es de exclusiva responsabilidad del usuario.

CHEMAYOLIC BLOCK DE VIDRIO

Pegamento para adherir block de vidrio

APLICACIÓN DE PEGAMENTOS CHEMA

(Según la superficie, enchape y ambiente)


LÍNEA DE PEGAMENTOS CHEMAYOLIC		CHEMAYOLIC RAPID	CHEMAYOLIC BLANCO FLEXIBLE	CHEMAYOLIC EXTRAFUERTE	CHEMAYOLIC EXTERIORES, PORCELANATOS Y GRES PORCELÁNICOS	CHEMAYOLIC CERÁMICOS, PORCELANATOS Y GRES PORCELÁNICOS	CHEMAYOLIC INTERIORES	CHEMAYOLIC EN PASTA	CHEMAYOLIC PEPELMA	CHEMAYOLIC BLOCK DE VIDRIO
SUPERFICIE	Concreto o cemento frotachado, rayado y pulido	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Superficies sumergidas	✓	✓	✓	✓	✓				
	Enchapes antiguos	✓	✓	✓				✓		
	Yeso, drywall y aglomerado		✓					✓		
	Madera, triplay, metal, plástico, tecnopor							✓		
	Muros traslúcidos de vidrio									✓
ENCHAPE	Cerámicos, mayólicas, listelos y azulejos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Enchapes tipo kar, losetas, gres porcelánico, porcelanatos, piedra, mármol, granito y laja	✓	✓	✓	✓	✓		✓		
	Pepelma								✓	
	Block de vidrio									✓
	Vidrio							✓		
AMBIENTE	Baños, duchas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Cocinas, dormitorios, salas, oficinas, tiendas, pisos y paredes interiores	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Zonas de alto tránsito, espacios de uso comercial, pisos industriales, cubiertas en exteriores, terrazas al aire libre y fachadas	✓	✓	✓	✓	✓		✓		
	Cocheras, estacionamientos	✓	✓	✓	✓	✓				
	Piscinas	✓	✓	✓	✓	✓			✓	
	Grutas, pozos de agua, murales	✓	✓	✓					✓	
	Enchapes nuevo sobre antiguos	✓	✓	✓				✓		
	Casas pre fabricadas		✓					✓		
	Saunas y frigoríficos		✓	✓	✓					

CHEMAYOLIC BLOCK DE VIDRIO

Pegamento para adherir block de vidrio

Chema®
Calidad que Construye


INSTRUCCIONES DE USO




Limpie la superficie de cemento sobre la cual se van a asentar los blocks de vidrio. Calcule 1 cm. a 1.5 cms de junta entre los blocks de vidrio.




Prepare el CHEMAYOLIC BLOCK DE VIDRIO con 300 ml de agua por cada kilo de polvo. Mezcle bien hasta obtener una pasta trabajable.




Aplique con espátula una capa de 1.0 a 1.5 cm. de la pasta anteriormente preparada. Nivele y asiente cada block de vidrio uno a la vez.




Vaya colocando los blocks en el lugar correspondiente hasta completar la hilera. Ejerza presión sobre ellos para asegurar un buen contacto.




Rellene las juntas verticales dandole un mismo nivel antes de colocar la siguiente hilera de blocks de vidrio.



Coloque la segunda hilera repitiendo los pasos 6 y 7 hasta terminar el muro de block de vidrio.



Coloque un refuerzo de fierro de ¼ de pulgada cada 3 hileras.



Después de 2 horas el CHEMAYOLIC BLOCK DE VIDRIO estará seco al tacto, debiendo esperar 24 horas para que el area aplicada pueda entrar en servicio.