CHEMAYOLIC PEPELMA

Especial para todo tipo de pepelma.
Pega y fragua a la vez

DESCRIPCIÓN

El **CHEMAYOLIC PEPELMA** es un pegamento cementico de color blanco formulado con polímero seco altamente impermeable y de gran adherencia, especialmente para enchapes de pepelma de todo tipo sobre superficies de cemento, cumple con doble función: pega y fragua a la vez, facilitando la colocación de las pepelmas. (Ver cuadro de Aplicación de Pegamentos CHEMA).

Producto adecuado a la norma ANSI A118.6.

VENTAJAS

- Alta impermeabilidad.
- Alta resistencia al agua, por lo que se recomienda para piscinas.
- Optima adherencia en superficies de cemento en interiores y exteriores.
- Es flexible, no se raja.
- Permite enchapar sobre superficies de cemento pulido sin necesidad de picar o rayar previamente.
- Buen tiempo de trabajabilidad, superando al cemento blanco.
- Ahorro de tiempo y mano de obra en la instalación porque se utiliza un solo producto para pegar y fraguar.
- Cuenta con la garantía de pertenecer a la LÍNEA CHEMAYOLIC, los pegamentos de mayor calidad de CHEMA.
- Cuenta con el asesoramiento del Departamento Técnico de CHEMA, pre y post venta.

USOS

- Ideal para pegar todo tipo de pepelmas en piscinas, duchas, baños, cocinas, terrazas, etc.
- En zonas verticales y horizontales.

DATOS TÉCNICOS

Especificación del producto	Parámetros	Método de ensayo
Resistencia a la adhesión por tracción-C	≥ 0.8 MPa (28 días)	ISO 13007-2
Color	Blanco	
VOC[1] (gr/L)	No Contiene (0%).	

Propiedades de conservación y aplicación	
Duración de la mezcla a 23°C y 50% HR	1-2 horas dependiendo de la temperatura

*Estas propiedades pueden variar por cambios de temperatura.
Para mayor información, solicitar certificados de ensayos de laboratorios externos.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Las superficies o sustratos deben estar niveladas, sin grietas, secas y libre de: polvo, grasa,

[1] VOC: Compuestos Orgánicos Volátiles.

PRODUCTO

pintura, papel, desmoldante, sellador, cera, hongos y otros contaminantes que puedan reducir la adherencia adecuada.

- Para superficies nuevas, esperar mínimo 28 días después del vaciado.
- En caso de tarrajeo debe tener por lo menos 7 días para aplicar el pegamento.
- La temperatura del enchape y de la superficie no debe ser mayor a 25°C, si fuese así se recomienda humedecer los cerámicos o la superficie antes de enchapar.
- No se recomienda enchapar a temperaturas menores a 8°C.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

1. Prepare el **CHEMAYOLIC PEPELMA** en un recipiente limpio y seco, agregándole gradualmente 250 ml. de agua (1/4 de litro) por cada kilo de pegamento. Mezcle bien el pegamento hasta lograr una pasta suave, homogénea y sin grumos.
2. Deje reposar 2 a 3 minutos y vuelva a mezclar. Si la mezcla se apelmaza, vuelva a mezclar sin agregar más agua.
3. Humedezca ligeramente la superficie con una brocha.
4. Aplique el pegamento con raspín N° 4 - 5 mm. extendiéndolo sobre la superficie a enchapar.
5. Coloque las planchas de pepelma sobre el pegamento dejando expuesta la cara del papel hacia el colocador.
6. Fije con un martillo de goma con golpes suaves y parejos.
7. Luego de 30 min a 1 hora de aplicado, retirar el papel humedeciéndolo previamente.
8. Rellene y nivele con más pegamento las juntas de las pepelmas hasta dejar un buen acabado.
9. En caso de piscinas llénelas a las 6 horas de aplicado y, en caso de duchas, utilícelas después de 24 horas.

LIMPIEZA

- La limpieza de la pepelma y las herramientas debe efectuarse con abundante agua antes que la mezcla fragüe.
- Utilice CHEMA REMOVE en caso que las salpicaduras de pegamento o fragua queden endurecidos.
- Se recomienda el uso de CHEMA CLEAN MULTIUSOS para el mantenimiento y limpieza de las juntas.

RENDIMIENTO

El rendimiento por bolsa de 25 Kg. es 5 m^2.

CHEMAYOLIC PEPELMA

Especial para todo tipo de pepelma.
Pega y fragua a la vez

PRESENTACIÓN Bolsa de 25 kg. (Código. 02013001)

ALMACENAMIENTO

- Almacenar bajo techo.
- No colocar sobre piso o apoyado en paredes.
- Proteger de la humedad o corrientes de aire húmedo. En caso de almacenamiento prolongado o climas húmedos, cubrir con plástico o *stretch film.*

De almacenarse en lugar fresco, ventilado y sellado bajo techo su tiempo de vida útil será de:

- 8 meses para envases de 25 kg.
- 12 meses para envases de 10kg.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

- No utilizar selladores para impermeabilizar las superficies a enchapar.
- Preparar el pegamento con agua limpia y en un envase limpio.
- No enchapar en condiciones climatológicas extremas (sol directo, altas temperaturas, riesgo de heladas, lluvias o vientos fuertes).
- La temperatura del enchape y de la superficie no debe ser mayor a 25°C, si fuese así se recomienda humedecer los cerámicos o la superficie antes de enchapar.
- No se recomienda enchapar a temperaturas menores a 8°C.
- Proteja los enchapes durante las siguientes 24 horas

En caso de emergencia, llame al CETOX (Centro Toxicológico).
Producto tóxico, NO INGERIR, mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
No comer ni beber mientras manipula el producto.
Lavarse las manos luego de manipular el producto.
Utilizar guantes, gafas protectoras y ropa de trabajo.
Almacene el producto bajo sombra y en ambientes ventilados.
En caso de contacto con los ojos y la piel, lávelos con abundante agua.
Si es ingerido, no provocar vómitos, procurar ayuda médica inmediata.

La información que suministramos está basada en ensayos que consideramos seguros y correctos de acuerdo a nuestra experiencia. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos previos que estimen conveniente, para determinar si son apropiados para un uso en particular. El uso, aplicación y manejo correcto de los productos, quedan fuera de nuestro control y es de exclusiva responsabilidad del usuario.

APLICACIÓN DE PEGAMENTOS CHEMA


(Según la superficie, enchape y ambiente)

LÍNEA DE PEGAMENTOS CHEMAYOLIC		CHEMAYOLIC RAPID	CHEMAYOLIC BLANCO FLEXIBLE	CHEMAYOLIC EXTRAFUERTE	CHEMAYOLIC EXTERIORES, PORCELANATOS Y GRES PORCELÁNICOS	CHEMAYOLIC CERÁMICOS, PORCELANATOS Y GRES PORCELÁNICOS	CHEMAYOLIC INTERIORES	CHEMAYOLIC EN PASTA	CHEMAYOLIC PEPELMA	CHEMAYOLIC BLOCK DE VIDRIO
SUPERFICIE	Concreto o cemento frotachado, rayado y pulido	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Superficies sumergidas	✓	✓	✓	✓	✓				
	Enchapes antiguos	✓	✓	✓				✓		
	Yeso, drywall y aglomerado		✓					✓		
	Madera, triplay, metal, plástico, tecnopor							✓		
	Muros traslúcidos de vidrio									✓
ENCHAPE	Cerámicos, mayólicas, listelos y azulejos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Enchapes tipo kar, losetas, gres porcelánico, porcelanatos, piedra, mármol, granito y laja	✓	✓	✓	✓	✓		✓		
	Pepelma								✓	
	Block de vidrio									✓
	Vidrio							✓		
AMBIENTE	Baños, duchas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Cocinas, dormitorios, salas, oficinas, tiendas, pisos y paredes interiores	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Zonas de alto tránsito, espacios de uso comercial, pisos industriales, cubiertas en exteriores, terrazas al aire libre y fachadas	✓	✓	✓	✓	✓		✓		
	Cocheras, estacionamientos	✓	✓	✓	✓	✓				
	Piscinas	✓	✓	✓	✓	✓			✓	
	Grutas, pozos de agua, murales	✓	✓	✓					✓	
	Enchapes nuevo sobre antiguos	✓	✓	✓				✓		
	Casas pre fabricadas		✓					✓		
	Saunas y frigoríficos		✓	✓	✓					

CHEMAYOLIC PEPELMA

Especial para todo tipo de pepelma.
Pega y fragua a la vez


INSTRUCCIONES DE USO




La superficie de cemento debe estar nivelada, limpia, sin partículas sueltas, y seca. El tarrajeo debe tener por lo menos 28 días de realizado.




Mezcle el CHEMAYOLIC PEPELMA con agua a razón de 300 ml por cada kilo, hasta lograr una mezcla homogénea.




Aplique con raspin de 4 - 5mm una capa de CHEMAYOLIC PEPELMA sobre la superficie de cemento.




Alise con plancha de empastar el pegamento aplicado. El espesor del pegamento debe ser entre 3 y 5 mm.



Coloque las planchas de pepelma sobre la capa aplicada y presione con martillo de goma.
En caso de tener papel, después de 30 min a 1 hora retírelo, humedeciéndolo previamente.



Rellene y nivele con más CHEMAYOLIC PEPELMA las juntas de las pepelmas. Verifique que todas las juntas estén rellenas y niveladas para darle un buen acabado.



En caso de piscinas llénela a las 6 horas de aplicado y fraguado el producto. En caso de duchas utilicelas después de 24 horas.

IMPORTANTE: Para el caso de piscinas en exteriores u otros ambientes con fuerte radiación solar se recomienda cubrir las juntas a fin de evitar que el Chemayolic Pepelma pierda hidratación.