



Calidad que Construye

CHEMAYOLIC RAPID

Pegamento en polvo de rápido secado que permite transitar en 4 horas.

Es flexible, permite enchapar sobre cerámico, mayólica, porcelanato y otros

PEG. 3.3.1
RMP - V.0

DESCRIPCIÓN

CHEMAYOLIC RAPID es un pegamento en polvo de secado ultra rápido, ideal para trabajos urgentes que requieran puesta en servicio en 6 horas. Viene en dos colores (blanco y gris), posee alta resistencia a la humedad, mayor durabilidad y es recomendado para interiores y exteriores. También es ideal para piscinas.

Además permite adherir fácil y rápidamente sobre superficies de cemento y concreto en todo tipo de enchapes, en formatos de todo tamaño, incluso los de mayor dimensión. (Ver cuadro de Aplicación de Pegamentos CHEMA).

VENTAJAS

- Los pisos pueden entrar en servicio después de 4 horas de enchapado.
- La rapidez en el secado y la instalación ahorra tiempo en la mano de obra reduciendo costos.
- Es un producto especialmente formulado para cerámicos y porcelanatos.
- Mayor facilidad en la limpieza durante su aplicación, debido a que no se trabaja con los elementos húmedos.
- Enchapa sobre la mayor variedad de superficies, enchapes y ambientes en interiores y exteriores.
- Permite enchapar sobre otros enchapes antiguos sin necesidad de retirarlos o de utilizar *primers*.
- Duradera y óptima adherencia en superficies de concreto o cemento frotachado y pulido sin necesidad de picar o rayar previamente.
- Mayor avance en obra.
- No requiere humedecer las superficies ni remojar las piezas previo al enchape.
- Cuenta con la garantía de pertenecer a la LÍNEA CHEMAYOLIC, los pegamentos de mayor calidad de CHEMA.
- Cuenta con el asesoramiento del Departamento Técnico de Chema, pre y post venta.

USOS

- Para enchape sobre superficies de concreto o cemento frotachado, rayado y pulido.
- Es óptimo para instalación en zonas de alto tránsito como centros comerciales, laboratorios, hospitales, aeropuertos, así como, piscinas y cisternas.
- Ideal para enchapar cerámicos, mayólicas, gres porcelánico, porcelanatos, mármol, piedra pizarra, piedra decorativa, granito, laja, entre otros; además, de adherir las piezas sobre enchapes antiguos sin necesidad de retirarlos.
- Para enchapar formatos grandes. Dependiendo del tipo de enchape usar ayuda mecánica para superficies verticales, si se requiere.
- Para trabajos donde se requiera un pegamento de alta *performance*.
- Enchapes generales sobre paredes y pisos en interiores y exteriores.



Calidad que Construye

CHEMAYOLIC RAPID

Pegamento en polvo de rápido secado que permite transitar en 4 horas.
Es flexible, permite enchapar sobre cerámico, mayólica, porcelanato y otros

PEG. 3.3.1
RMP - V.0

DATOS TÉCNICOS

Aspecto:	Polvo
Color:	Blanco, gris
Densidad aparente en polvo:	1.20 – 1.30 g/cm ³
Agua de mezcla (% en peso):	25
Densidad de la mezcla:	1.8 g/cm ³
Temperatura mínima de aplicación, para soporte y ambiente:	> 5 °C
Tiempo de reposo una vez mezclado:	2 minutos
Tiempo de rectificación en cerámicos:	10 minutos
Tiempo de rectificación en porcelanatos:	15 minutos
Tiempo de vida de la mezcla a 25°C:	80 minutos
Tiempo de fraguado a 25 °C:	Inicial 240 minutos Final 260 minutos
Tiempo para aplicación de la fragua:	6 horas
Tiempo de puesta en circulación:	Tránsito ligero: 4 – 6 horas Tránsito intenso: 24 horas

Estas propiedades pueden variar por cambios de temperatura.

Para mayor información, solicitar certificados de ensayos de laboratorios externos.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Las superficies o sustratos deben estar niveladas, sin grietas, secas y libre de: polvo, grasa, pintura, papel, desmoldante, sellador, cera, hongos y otros contaminantes que puedan reducir la adherencia adecuada.
- Para superficies nuevas, esperar mínimo 28 días después del vaciado.
- En caso de tarrajeo debe tener por lo menos 7 días para aplicar el pegamento.
- La temperatura del enchape y de la superficie no debe ser mayor a 25°C, si fuese así se recomienda humedecer los cerámicos o la superficie antes de enchapar.
- No se recomienda enchapar a temperaturas menores a 8°C.
- Si el paño a trabajar está demasiado seco se debe humedecer ligeramente con una brocha.

Debido al secado ultra rápido del producto tomar en cuenta que una vez esparcida la mezcla en la superficie el tiempo de colocación de las piezas es de 10 minutos, por lo que se recomienda trabajar esparciendo la mezcla en tramos de 1 m².

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

1. Agregue **CHEMAYOLIC RAPID** en un recipiente limpio y seco, agregándole gradualmente 250 ml. de agua (1/4 de litro) por cada kilo de pegamento. Mezcle bien el pegamento hasta lograr una pasta suave, homogénea y sin grumos.



Calidad que Construye

CHEMAYOLIC RAPID

Pegamento en polvo de rápido secado que permite transitar en 4 horas.
Es flexible, permite enchapar sobre cerámico, mayólica,
porcelanato y otros

PEG. 3.3.1
RMP - V.0

2. Deje reposar 2 minutos para que se hidraten bien sus componentes. Si la mezcla se apelmaza, vuelva a mezclar sin agregar más agua.
3. Parta todas las aplicaciones en interiores, elija una llana dentada típica (raspín) con la profundidad suficiente para obtener un contacto del mortero mayor al 80% tanto con el enchape como con el sustrato; y mayor al 95% para instalaciones en exteriores, zonas de alto tránsito (pisos para usos comerciales) y en aplicaciones húmedas (duchas, piscinas, entre otros).
4. En caso de Pepelma use llana plana o plancha de empastar asegurando un espesor de entre 2.5 y 5mm.
5. Humedezca ligeramente la superficie con una brocha.
6. Aplique el pegamento con la llana dentada sobre la superficie a enchapar para aumentar la rapidez del trabajo y economía del material.
7. Coloque las piezas ejerciendo una fuerte presión para asegurar el contacto con el pegamento.
8. En exteriores, piscinas o en lugares en donde el enchape esté en contacto permanente con el agua, debe aplicar el pegamento, tanto en la pared como en el cerámico, para asegurar un contacto casi total entre ambas superficies.
9. Se recomienda fraguar las juntas con PORCELANA ESPECIAL PARA PORCELANATOS o SÚPER PORCELANA CHEMA.

LIMPIEZA

- La limpieza de la superficie y herramientas debe efectuarse con abundante agua antes que la mezcla fragüe.
- Utilice CHEMA REMOVE en caso que las salpicaduras de pegamento o fragua queden endurecidos.
- Para el mantenimiento, use el limpiador CHEMA CLEAN más indicado según su tipo de enchape.

RENDIMIENTO

El rendimiento por bolsa de 25 Kg. es de 4 a 6 m² con raspín de 10 mm. y superficie nivelada.
El rendimiento puede variar dependiendo del sustrato, del tamaño del enchape y del raspín utilizado.

PRESENTACIÓN

- Bolsa de 25 Kg. Rapid (Código: 02001028)
- Bolsa de 25 Kg. Rapid Blanco (Código: 02001029)

ALMACENAMIENTO

De almacenarse en lugar fresco, ventilado y sellado bajo techo su tiempo de vida útil será de 6 meses.

*Calidad que Construye*

CHEMAYOLIC RAPID

Pegamento en polvo de rápido secado que permite transitar en 4 horas.

Es flexible, permite enchapar sobre cerámico, mayólica, porcelanato y otros

PEG. 3.3.1
RMP - V.0

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

- Se recomienda siempre hacer pequeñas pruebas antes de su uso para determinar si el pegamento y el N° de raspín elegido es el adecuado para el tipo de enchape en particular.
- No utilizar selladores para impermeabilizar las superficies a enchapar.
- Preparar el pegamento con agua limpia y en un envase limpio.
- No enchapar en condiciones climatológicas extremas (sol directo, altas temperaturas, riesgo de heladas, lluvias o vientos fuertes).
- La temperatura del enchape y de la superficie no debe ser mayor a 25°C, si fuese así se recomienda humedecer los cerámicos o la superficie antes de enchapar.
- No se recomienda enchapar a temperaturas menores a 8°C.
- Utilice durante la aplicación del pegamento un soporte mecánico al enchapar superficies verticales, como usualmente se trabaja.
- Proteja los enchapes durante las siguientes 24 horas.

En caso de emergencia, llame al CETOX (Centro Toxicológico).

Producto tóxico, NO INGERIR, mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

No comer ni beber mientras manipula el producto.

Lavar las manos luego de manipular el producto.

Utilizar guantes, gafas protectoras y ropa de trabajo.

Almacene el producto bajo sombra y en ambientes ventilados.

En caso de contacto con los ojos y la piel, lávelos con abundante agua.

Si es ingerido, no provocar vómitos, procurar ayuda médica inmediata.

La información que suministramos está basada en ensayos que consideramos seguros y correctos de acuerdo a nuestra experiencia. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos previos que estimen conveniente, para determinar si son apropiados para un uso en particular. El uso, aplicación y manejo correcto de los productos, quedan fuera de nuestro control y es de exclusiva responsabilidad del usuario.



Calidad que Construye

CHEMAYOLIC RAPID

Pegamento en polvo de rápido secado que permite transitar en 4 horas.

Es flexible, permite enchapar sobre cerámico, mayólica, porcelanato y otros

PEG. 3.3.1
RMP - V.0

APLICACIÓN DE PEGAMENTOS CHEMA

(Según la superficie, enchape y ambiente)

LÍNEA DE PEGAMENTOS CHEMAYOLIC		CHEMAYOLIC RAPID	CHEMAYOLIC BLANCO FLEXIBLE	CHEMAYOLIC EXTRAFUERTE	CHEMAYOLIC EXTERIORES, PORCELANATOS Y GRES PORCELÁNICOS	CHEMAYOLIC CERÁMICOS, PORCELANATOS Y GRES PORCELÁNICOS	CHEMAYOLIC INTERIORES	CHEMAYOLIC EN PASTA	CHEMAYOLIC PEPELMA	CHEMAYOLIC BLOCK DE VIDRIO
SUPERFICIE	Concreto o cemento frotachado, rayado y pulido	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Superficies sumergidas	✓	✓	✓	✓	✓				
	Enchapes antiguos	✓	✓	✓				✓		
	Yeso, drywall y aglomerado		✓					✓		
	Madera, triplay, metal, plástico, tecnopor							✓		
	Muros traslúcidos de vidrio									✓
ENCHAPE	Cerámicos, mayólicas, listelos y azulejos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Enchapes tipo kar, losetas, gres porcelánico, porcelanatos, piedra, mármol, granito y laja	✓	✓	✓	✓	✓		✓		
	Pepelma								✓	
	Block de vidrio									✓
	Vidrio							✓		
AMBIENTE	Baños, duchas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Cocinas, dormitorios, salas, oficinas, tiendas, pisos y paredes interiores	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Zonas de alto tránsito, espacios de uso comercial, pisos industriales, cubiertas en exteriores, terrazas al aire libre y fachadas	✓	✓	✓	✓	✓		✓		
	Cocheras, estacionamientos	✓	✓	✓	✓	✓				
	Piscinas	✓	✓	✓	✓	✓			✓	
	Grutas, pozos de agua, murales	✓	✓	✓					✓	
	Enchapes nuevo sobre antiguos	✓	✓	✓				✓		
	Casas pre fabricadas		✓					✓		
	Saunas y frigoríficos		✓	✓	✓					



Calidad que Construye


CHEMAYOLIC RAPID

Pegamento en polvo de rápido secado que permite transitar en 4 horas.
Es flexible, permite enchapar sobre cerámico, mayólica, porcelanato y otros


PEG. 3.3.1
RMP - V.0

INSTRUCCIONES DE USO


RECOMENDACIONES PREVIAS: Debido al secado ultra rápido del producto tomar en cuenta que una vez esparcida la mezcla en la superficie el tiempo de colocación de las piezas es de 10 minutos, por lo que se recomienda trabajar esparciendo la mezcla en tramos de 1 m².




Verifique que la superficie esté totalmente nivelada y limpia de polvo, grasa, impurezas, pintura y selladores. Asimismo el tarrajeo deberá tener mínimo 7 días de secado.




Vierta el **CHEMAYOLIC RAPID** en un recipiente de plástico limpio y seco. Agregue 250 ml. de agua (1/4 de Litro) por kilo de **CHEMAYOLIC RAPID** o en proporción de 3 vol. de **CHEMAYOLIC RAPID** por 1 vol. de agua.



Mezcle bien el pegamento hasta lograr una pasta homogénea.



Aplique el pegamento directamente sobre la superficie con una llana dentada de 8 a 10 mm. para aumentar la rapidez y el rendimiento del producto. Recuerde que el tiempo de rectificación una vez esparcida la mezcla es de 10 minutos.




Coloque las piezas una por una ejerciendo fuerte presión para asegurar el contacto con el pegamento. Recuerde que por su rápido secado se recomienda avanzar en tramos de 1 m².

A temperaturas mayores de 25° C se recomienda humedecer las piezas antes de enchapar.



Los pisos pueden entrar en servicio después de 4 horas de aplicado el pegamento.



Espere 6 horas para el fraguado de juntas con la fragua **PORCELANA ESPECIAL PARA PORCELANATOS CHEMA o SUPER PORCELANA CHEMA**, para evitar que se manche o vetee.