CHEMITA BLANCO EXTRAFUERTE

Pegamento blanco extrafuerte para enchapar porcelanatos

PEG. 3.3.10
RMP – V.0

DESCRIPCIÓN

El **PEGAMENTO CHEMITA BLANCO EXTRAFUERTE** es un pegamento en polvo de color blanco formulado a base de resinas seleccionadas diseñado para enchapar mayólicas, cerámicos y porcelanatos en interiores y exteriores sobre superficies de cemento frotachados y pulidos donde se requiera un pegamento de calidad y que sea rendidor.

VENTAJAS

- Permite enchapar porcelanatos de formato grande hasta 60 x 60 cm (con ayuda mecánica) en pisos y paredes en interiores y exteriores.
- No requiere remojar los cerámicos y porcelanatos previamente.
- Los pisos pueden entrar en servicio después de 24 horas de aplicado el pegamento.
- Buen tiempo de trabajabilidad.

USOS

- Para enchape sobre superficies de concreto o cemento rayado, frotachado y pulido.
- Ideal para enchapar cerámicos, mayólicas, listelos, azulejos, gres porcelánico, porcelanatos, enchapes tipo kar, pepelma, baldosines, mosaicos, mármol, piedra, granito y laja; además, de adherir las piezas sobre enchapes antiguos sin necesidad de retirarlos.
- Instalación en múltiples ambientes como cubiertas en exteriores, terrazas al aire libre, fachadas, cocheras, piscinas, saunas, frigoríficos, grutas , pozos de agua, murales y otros ambientes interiores, exteriores o sumergidos en agua.
- Recomendada para zonas de alto tránsito.

ATOS TÉCNICOS

Color:	Blanco
Aspecto:	Polvo
Agua de amasado:	250 ml / Kg de producto
Tiempo abierto:	Aprox. 60 min.
Densidad de la mezcla:	1.700 – 1.800 Kg./Lt.
Temperatura de aplicación:	Mínimo 8 °C
VOC[1]:	No contiene (0% gr/Lt.)

*Estas propiedades pueden variar por cambios de temperatura.
Para mayor información, solicitar certificados de ensayos de laboratorios externos.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO

1. La superficie a aplicar debe tener mínimo 7 días de tarrajeada, estar nivelada y completamente limpia y libre de polvo, grasa, pintura y otros contaminantes.
2. Utilice un recipiente de plástico limpio y seco. Prepare el **PEGAMENTO CHEMITA BLANCO EXTRAFUERTE** mezclando cada kilo de pegamento con 250 ml. de agua.
3. Bata la mezcla bien hasta lograr una pasta homogénea, luego deje reposar 5 a 10 minutos.
4. Aplique el pegamento directamente sobre la superficie con una llana dentada o raspín de 8 a 10 mm. para aumentar la rapidez y el rendimiento del producto.
5. Coloque las piezas una por una ejerciendo fuerte presión para asegurar el contacto con el pegamento.

[1] [1] VOC: Compuestos Orgánicos Volátiles.

6. Utilice separadores o crucetas para una buena instalación.
7. Los pisos pueden entrar en servicio después de 24 horas una vez concluida la instalación.
8. Espere 48 horas para el fraguado de juntas con FRAGUA CHEMITA para evitar que se manche o vetee.

LIMPIEZA

Efectúe la limpieza de cerámicos, muros y herramientas con agua antes que la mezcla endurezca, luego sólo podrá ser eliminado con CHEMA REMOVE o por medios mecánicos.

RENDIMIENTO

El rendimiento aproximado por bolsa de 25 Kg. es de 4 a 8 m^2 dependiendo del sustrato, del tamaño del enchape y del raspín utilizado.

PRESENTACIÓN

- Bolsa de 25 kg. (Código. 02025002)

ALMACENAMIENTO

- Almacenar bajo techo.
- No colocar sobre piso o apoyado en paredes.
- Proteger de la humedad o corrientes de aire húmedo. En caso de almacenamiento prolongado o climas húmedos, cubrir con plástico o *stretch film.*

De almacenarse en lugar fresco, ventilado y sellado bajo techo su tiempo de vida útil será de 8 meses.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

- Para temperaturas mayores a 25º C, se recomienda humedecer los cerámicos con agua antes de colocarlos.
- Para piezas grandes utilice soportes mecánicos de manera usual.

En caso de emergencia, llame al CETOX (Centro Toxicológico).
Producto tóxico, NO INGERIR, mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
No comer ni beber mientras manipula el producto.
Lavarse las manos luego de manipular el producto.
Utilizar guantes, gafas protectoras y ropa de trabajo.
Almacene el producto bajo sombra y en ambientes ventilados.
En caso de contacto con los ojos y la piel, lávelos con abundante agua.
Si es ingerido, no provocar vómitos, procurar ayuda médica inmediata.

La información que suministramos está basada en ensayos que consideramos seguros y correctos de acuerdo a nuestra experiencia. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos previos que estimen conveniente, para determinar si son apropiados para un uso en particular. El uso, aplicación y manejo correcto de los productos, quedan fuera de nuestro control y es de exclusiva responsabilidad del usuario.