CHEMITA GRIS INTERIORES

Pegamento en polvo para cerámicos y mayólicas en ambientes interiores

PEG. 3.3.11
RMP – V.0

DESCRIPCIÓN

PEGAMENTO CHEMITA es un pegamento en polvo de buena calidad formulado para enchapar cerámicos y mayólicas en interiores sobre superficies de cemento donde se requiera un pegamento de calidad y que sea rendidor.

VENTAJAS

- Permite enchapar cerámicos de formato grande hasta 45 x 45 cm. en pisos y paredes interiores en horizontal y vertical.
- No requiere remojar los cerámicos previamente.
- Permite enchapar sobre superficies de cemento frotachado sin necesidad de picar o rayar previamente.
- Los pisos pueden entrar en servicio después de 24 horas de aplicado el pegamento.
- Brinda mayor tiempo de trabajabilidad: 6 horas.

USOS

- Para enchape sobre superficies de concreto o cemento frotachado, rayado y pulido.
- Ideal para enchapar cerámicos y mayólicas en ambientes interiores como salas, comedores, baños, dormitorios, cocinas, tiendas, hospitales, oficinas y otros.
- No es recomendable para enchapes de baja absorción de agua como: porcelanatos, gres, piedras, lajas y otros.

DATOS TÉCNICOS

Color:	Gris
Aspecto:	Polvo
Agua de amasado:	260 ml / Kg de producto
Tiempo abierto:	Aprox. 60 min.
Densidad de la mezcla:	1.700 – 1.800 Kg./Lt.
Temperatura de aplicación:	Mínimo 8 °C
VOC[1]:	No contiene (0% gr/Lt.)

*Estas propiedades pueden variar por cambios de temperatura.
Para mayor información, solicitar certificados de ensayos de laboratorios externos.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO

1. La superficie a aplicar debe estar nivelada y completamente limpia y libre de polvo, grasa, pintura y otros contaminantes.
2. Utilice un recipiente de plástico limpio y seco. Prepare el **PEGAMENTO CHEMITA GRIS INTERIORES** mezclando cada kilo de pegamento con 260 ml. de agua.
3. Bata la mezcla bien hasta lograr una pasta homogénea, luego deje reposar 5 a 10 minutos.
4. Aplique el pegamento directamente sobre la superficie con una llana dentada o raspín de 8 a 10 mm. para aumentar la rapidez y el rendimiento del producto.
5. Coloque las piezas una por una ejerciendo fuerte presión para asegurar el contacto con el pegamento.
6. Utilice separadores o crucetas para una buena instalación.

[1] VOC: Compuestos Orgánicos Volátiles.

7. Los pisos pueden entrar en servicio después de 24 horas una vez concluida la instalación.
8. Espere 48 horas para el fraguado de juntas con FRAGUA CHEMITA para evitar que se manche o vetee.

LIMPIEZA

Efectúe la limpieza de cerámicos, muros y herramientas con agua antes que la mezcla endurezca, luego sólo podrá ser eliminado con CHEMA REMOVE o por medios mecánicos.

RENDIMIENTO

El rendimiento aproximado por bolsa de 25 Kg. es de 4 a 8 m^2 dependiendo del sustrato, del tamaño del enchape y del raspín utilizado.

PRESENTACIÓN

- Bolsa de 25 kg. (Código. 02025001)

ALMACENAMIENTO

- Almacenar bajo techo.
- No colocar sobre piso o apoyado en paredes.
- Proteger de la humedad o corrientes de aire húmedo. En caso de almacenamiento prolongado o climas húmedos, cubrir con plástico o *stretch film.*

De almacenarse en lugar fresco, ventilado y sellado bajo techo su tiempo de vida útil será de 6 meses.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

- Para temperaturas mayores a 25º C, se recomienda humedecer los cerámicos con agua antes de colocarlos.
- No es adecuado para enchapes de baja absorción de agua como: porcelanatos, gres porcelánicos, piedras, lajas y otros.

En caso de emergencia, llame al CETOX (Centro Toxicológico).
Producto tóxico, NO INGERIR, mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
No comer ni beber mientras manipula el producto.
Lavarse las manos luego de manipular el producto.
Utilizar guantes, gafas protectoras y ropa de trabajo.
Almacene el producto bajo sombra y en ambientes ventilados.
En caso de contacto con los ojos y la piel, lávelos con abundante agua.
Si es ingerido, no provocar vómitos, procurar ayuda médica inmediata.

La información que suministramos está basada en ensayos que consideramos seguros y correctos de acuerdo a nuestra experiencia. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos previos que estimen conveniente, para determinar si son apropiados para un uso en particular. El uso, aplicación y manejo correcto de los productos, quedan fuera de nuestro control y es de exclusiva responsabilidad del usuario.