



CHEMS TRÁFICO TTP 110 C

Pintura muy resistente al tránsito vehicular
para señalización vial

DESCRIPCIÓN CHEMS TRÁFICO es una pintura a base de resinas alquídicas y caucho clorado, resistente a la abrasión y al tráfico vehicular, de secado rápido y buena resistencia al medio ambiente. Cumple con los requisitos de la Especificación Federal TTP-110 C Tipo I.

USOS CHEMS TRÁFICO se usa en la señalización de pistas de cemento, asfalto, veredas y áreas de tránsito intenso.

DATOS TÉCNICOS	Color:	Negro
	Densidad (Kg. / gal.) a 25 °C:	5.6 ± 0.2
	Viscosidad:	77 - 95 KU
	Sólidos en volumen:	53 ± 1 %
	Espesor de película seca:	8 mils.
	Diluyente:	DISOLVENTE PARA CHEMS TRÁFICO
	Secado (25°C)	
	- Tacto:	5 - 10 minutos 25°C
	- Completo:	30 ± 5 minutos para el libre tránsito de vehículos

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

- Eliminar residuos de grasa o cualquier otro contaminante presente en la superficie.
- Verificar que el asfalto o concreto esté completamente seco y curado.
- Evaluar el estado de la superficie para asegurar la permanencia de la pintura aplicada.
- Verifique que el asfalto o concreto esté completamente seco y curado. Mínimo 30 días en caso que sea concreto nuevo o reparado y 24 horas mínimo en caso de asfalto.
- Resane la superficie (huecos, rajaduras) con materiales de la misma naturaleza.
- Para la limpieza de la superficie que presente manchas de aceite, se pasa un trapo embebido con diluyente.
- Para la limpieza de superficies de morteros o concretos tratar mediante chorro de arena y luego lave con una solución de ácido clorhídrico a 5% y enjuague con agua.

APLICACIÓN:

- Brocha, rodillo o pistola.
- Homogenice la pintura.
- Para brocha o rodillo diluya 8 volúmenes de CHEMS TRÁFICO con 1 de DISOLVENTE PARA CHEMS TRÁFICO.
- Para pistola (80 Lbs. de presión) diluya 4 volúmenes de CHEMS TRÁFICO con 1 volumen de DISOLVENTE PARA CHEMS TRÁFICO.
- Aplique una sola capa de manera uniforme.

RENDIMIENTO Rendimiento teórico : 10 m² a 8 mils seco. (100 m. lineales en franja de 10 cm. de ancho). Para el rendimiento práctico tomar en cuenta pérdidas de material durante la aplicación, el trasegado del producto e irregularidades de la superficie.

PRESENTACIÓN	Envases de 1 gal., 5 gal. y 55 gal.
ALMACENAMIENTO	12 meses bajo techo y temperatura entre 5° - 35°C.
PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES	Evite el contacto con la piel y los ojos. Use ropa de trabajo adecuados. Utilice máscara para reducir el riesgo de inhalación de vapores. Producto inflamable por lo que debe ser almacenado en lugares con adecuada ventilación.