



CHEMS TRÁFICO TTP 115 F

Pintura muy resistente al tránsito vehicular
para señalización vial

DESCRIPCIÓN	CHEMS TRÁFICO es una pintura a base de resinas alquídicas y caucho clorado, resistente a la abrasión y al tráfico vehicular, de secado rápido y buena resistencia al medio ambiente. Cumple con los requisitos de la Especificación Federal TTP-115F Tipo I.	
USOS	CHEMS TRÁFICO se usa en la señalización de pistas de cemento y asfalto, veredas, áreas de tránsito intenso.	
DATOS TÉCNICOS	Color:	Blanco y Amarillo
	% Pigmentos en peso:	54 % mínimo
	Densidad (Kg / gal) a 25 °C:	5.9 ± 0.2
	Viscosidad:	75 ± 5 KU
	Resistencia a la abrasión seca:	Mínimo 30 Litros / mils.
	Sólidos en volumen:	52 ± 1 %
	Espesor de película seca:	7 - 10 mils.
	Diluyente:	DISOLVENTE PARA CHEMS TRÁFICO
	Secado (25°C)	
	- Tacto:	5 - 10 minutos 25°C
	- Completo:	25 ± 5 minutos para el libre tránsito de vehículos
PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO	PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: - Eliminar residuos de grasa o cualquier otro contaminante presente en la superficie. - Verificar que el asfalto o concreto esté completamente seco y curado. APLICACIÓN: - Equipo airless, equipo convencional a presión, brocha y rodillo. - La superficie debe estar seca y libre de impurezas. - Homogenice la pintura. - Para aplicar diluya como máximo 8 volúmenes de pintura con 1 de DISOLVENTE PARA CHEMS TRAFICO. - Aplique una capa uniforme.	
RENDIMIENTO	Rendimiento teórico: 106 m. lineales en franja de 10 cm de ancho, a un espesor húmedo de 14 mils. Para el rendimiento práctico tomar en cuenta pérdidas de material durante la aplicación, el trasegado del producto e irregularidades de la superficie.	
PRESENTACIÓN	Envases de 1 gal., 5 gal. y 55 gal.	
ALMACENAMIENTO	12 meses bajo techo y temperatura entre 5º - 35ºC.	
PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES	Evite el contacto con la piel y los ojos. Use ropa de trabajo adecuados. Utilice máscara para reducir el riesgo de inhalación de vapores. Producto inflamable por lo que debe ser almacenado en lugares con adecuada ventilación.	

