



Calidad que Construye

DESCRIPCIÓN **DECORMIX PISO** es un revestimiento mono componente en polvo de acabados finos y decorativos a base de cemento, áridos seleccionados, pigmentos y aditivos especiales que le confieren propiedades de gran resistencia, flexibilidad y dureza.

Se aplica en pequeños espesores obteniendo como resultado un acabado fino con gran resistencia, originalidad y estética en función de su acabado.

- VENTAJAS**
- Excelente trabajabilidad.
 - Alta adherencia y flexibilidad.
 - Aplicación sobre pisos nuevos o antiguos (como rehabilitación).
 - Se puede aplicar en ambientes interiores y exteriores.
 - No requiere juntas.
 - Reduce el tiempo y costo por mano de obra.
 - No se fisura.
 - Altamente decorativo y estético.
 - Colores a escoger.

- USOS** **CHEMA DECORMIX PISO** se puede utilizar como:
- Recubrimiento decorativo para zonas de exposición, tiendas, oficinas, viviendas, etc. sobre superficies de cemento nuevas o deterioradas.
 - Revestimientos cerámicos antiguos (sin necesidad de removerlos).
 - Renovación de pisos en tan solo 24 horas, sin detener las tareas habituales.
 - Revestimiento de pavimentos peatonales en interiores.
 - Recubrimiento sobre madera, ladrillo caravista, piedra, etc.

DATOS TÉCNICOS

PARÁMETROS	UNIDAD	MÍNIMO	MÁXIMO
Densidad de la mezcla	g/m ³	1.80	2.0
Tiempo de vida útil de la mezcla	horas	-	4.0
Espesor por capa	mm	-	1.0
Adherencia en hormigón (después de 28 días)	N/mm ²	1.2	-
Agua de mezcla/kg	ml	300	320
Colores	Blanco, gris claro, gris mediano, gris oscuro, rojo, marrón y a solicitud del cliente.		

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO**PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:**

- Para una aplicación profesional debemos examinar el soporte donde se va a aplicar para evitar posibles problemas que puedan afectar al producto en el futuro como: humedades o salitre, manchas, fisuras, grietas, u otro tipo de imperfecciones no deseadas. Se debe evitar que los problemas del soporte existente se transmitan al microcemento, en el caso los haya debemos de resanar antes de aplicar el sistema.



Calidad que Construye

- **CHEMA DECORMIX PISO** en sí no necesita malla. Sin embargo, las tensiones en ciertos pavimentos son muy fuertes y las transmiten al revestimiento superficial, provocándole fisuras en situaciones extremas. A criterio del usuario se puede utilizar mallas de refuerzo las que deberán ser colocadas junto con la base.
- Sobre superficies irregulares es necesaria una nivelación previa, para ello se recomienda usar nuestro DECORMIX BASE NIVELADORA, de lo contrario utilizar el mismo producto aplicando la primera capa como imprimante mezclado con 320 ml de agua/Kg de producto.
- La superficie nueva debe estar completamente seca (concreto mínimo 28 días), además de estar limpia, libre de polvo, grasa, lechada, salpicaduras de cemento y otros.

APLICACIÓN:

1. Verter en un recipiente el producto y adicionar de 300 - 320 ml de agua potable limpia.
2. Mezclar hasta obtener una pasta homogénea y sin grumos, se puede utilizar medios mecánicos como batidora eléctrica de baja velocidad (300 rpm). Esperar de 2 a 3 minutos para la hidratación de sus componentes.
3. Aplique de 2 a 3 capas delgadas (el espesor de aplicación no debe superar 1 mm por capa del producto en función del acabado deseado extendiéndolo con ayuda de una llana de canto liso presionando bien el producto para obtener un efecto de estucado, dejando secar la capa anterior previa a la siguiente .
4. Antes que seque la capa final alisar suavemente la superficie ejerciendo presión con una plancha de acero hasta conseguir el acabado deseado (en esta etapa es donde se realizan los diversos acabados y texturas de acuerdo a la habilidad y experiencia del Instalador). También se puede realizar un suave lijado, con herramientas manuales y lija fina (N°180-240), para eliminar las imperfecciones y favorecer la adherencia entre ellas.

SELLADO:

- Una vez tengamos las 2 o 3 capas del **CHEMA DECORMIX PISO** aplicadas y totalmente secas, aplicar el sellador de acuerdo al acabado deseado.
- Para un acabado satinado, se recomienda CERA SELLADORA CHEMA y para un acabado mate, CHEMA VISTA.

RENDIMIENTO

La bolsa de 5 kg rinde 8 – 12 m² dependiendo de las condiciones del sustrato y el espesor final aplicado.

PRESENTACIÓN

Envase de 5 kg. Blanco (Código: 35003012)

ALMACENAMIENTO

La bolsa abierta puede tener una duración de 15 días máximo.

De almacenarse en lugar fresco, ventilado y sellado bajo techo su tiempo de vida útil será de 24 meses.



Calidad que Construye

**PRECAUCIONES Y
RECOMENDACIONES**

- **CHEMA DECORMIX PISO** no debe ser sometido al contacto directo y permanente con agua. No permitir acumulaciones de agua sobre su superficie, debe ser protegido de la humedad, de la condensación, del viento y del agua, al menos, durante las primeras 24 horas.
- Los colores son aproximados, pudiendo variar las tonalidades en función de las condiciones de aplicación y las capas de sellado, en caso de requerimientos estéticos estrictos, se recomienda la realización de una muestra previa.
- No se debe superar el espesor de aplicación de 1 mm por capa. Se recomienda un espesor total del sistema de 1,5 - 2mm.
- Los útiles y herramientas deberán limpiarse con agua inmediatamente después de su empleo.
- El piso debe limpiarse regularmente mediante barrido o aspirado. No utilizar métodos de limpieza en húmedo al menos durante las 2 semanas siguientes a su aplicación.
- La limpieza deberá realizarse siempre utilizando jabones neutros, no utilizar sistemas o equipos de limpieza abrasiva.

Producto tóxico. NO INGERIR, mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

No coma ni beba mientras manipula el producto.

Lávese las manos luego de manipular el producto.

Utilice guantes de seguridad, gafas y ropa protectoras de trabajo.

Almacene el producto bajo sombra y en ambientes ventilados.

En caso de contacto con los ojos y la piel, lávese con abundante agua.

Si es ingerido, no provocar vómitos; procure buscar ayuda médica inmediata.

La información que suministramos está basada en ensayos que consideramos seguros y correctos de acuerdo a nuestra experiencia. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos previos que estimen conveniente, para determinar si son apropiados para un uso en particular. El uso, aplicación y manejo correcto de los productos, quedan fuera de nuestro control y es de exclusiva responsabilidad del usuario.