



Calidad que Construye

Cemento pulido para acabados decorativos sobre superficies nuevas o antiguas

ADI.2.7.9
RMP – V.0

DESCRIPCIÓN **DECORMIX** es un revestimiento en polvo de acabado fino y decorativo para paredes nuevas o por renovar en interiores y exteriores.
Posee buena adherencia y es flexible por lo que no se raja, fisura ni se desprende de la superficie aplicada.

- VENTAJAS**
- Permite embellecer superficies nuevas o antiguas.
 - Se puede aplicar en paredes de interiores o exteriores.
 - Alta adherencia y flexibilidad.
 - No requiere juntas.
 - No se fisura.
 - Altamente decorativo y estético.

- USOS** **DECORMIX** se puede utilizar como:
- Recubrimiento decorativo para zonas de exposición, tiendas, oficinas, viviendas, etc. sobre superficies de cemento nuevas o deterioradas, previamente resanadas.
 - Revestimientos para cerámicos antiguos (sin necesidad de removerlos).
 - Renovación de paredes, sin detener las tareas habituales.
 - Recubrimiento sobre madera, ladrillo caravista, piedra, etc.

DATOS TÉCNICOS

PARÁMETROS	UNIDAD	MÍNIMO	MÁXIMO
Densidad de la mezcla	Kg/L	1.70	1.90
Tiempo de vida útil de la mezcla	horas	-	2 – 3*
Espesor por capa	mm	-	1 – 1.5
Adherencia en hormigón (después de 28 días)	N/mm ²	1.0	-
Agua de mezcla/kg	ml	300	320
Colores	Arena, gris claro, gris mediano, gris oscuro, rojo, marrón y blanco.		

* Varía dependiendo de las condiciones ambientales, a mayor temperatura menor tiempo de vida útil de la mezcla.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

- La superficie nueva (tarrajada) debe estar completamente seca (mínimo 28 días), además de estar limpia, libre de polvo, grasa, salpicaduras de cemento y otros.
- Si la superficie es antigua debe estar en perfecto estado sin desniveles, rajaduras, problemas de humedad o salitre. Asimismo debe estar libre de pintura debiendo lijarse completamente.
- Las superficies enchapadas deberán ser limpiadas con CHEMA CELAN MULTIUSO diluido 1 a 1 con agua.
- Prepare DECORMIX BASE NIVELADORA a razón de 100 ml. de *acryl* por kilo de polvo y agregue gradualmente 170 ml. de agua hasta obtener una pasta trabajable.
- Aplique una capa de DECORMIX BASE NIVELADORA sobre superficies nuevas con una



Calidad que Construye

Cemento pulido para acabados decorativos sobre superficies nuevas o antiguas

ADI.2.7.9
RMP – V.0

plancha de empastar esparciendo la mezcla sobre la superficie de manera uniforme. Si la superficie es antigua o enchapada aplique 2 capas de DECORMIX BASE NIVELADORA, luego deje secar de 4 a 5 horas.

SELLADOR DEL DECORMIX BASE NIVELADORA:

Selle la BASE NIVELADORA aplicando una mano de SELLADOR CHEMA con brocha directo del envase (sin diluir). Deje secar completamente.

APLICACION DEL DECORMIX:

1. Prepare el DECORMIX con 300 ml. de agua por kilo del producto.
2. Bata la mezcla hasta lograr una pasta homogénea. Espere de 3 a 5 minutos para la hidratación de todos sus componentes.
3. Aplique 2 capas de la mezcla de 1 mm de espesor con una plancha de acero, esparciendo el producto por el área a recubrir. Deje secar 5 minutos entre capas.
4. Antes que seque la segunda capa alise la superficie hasta conseguir el acabado deseado.

SELLADO DEL DECORMIX:

Puede sellarlo o impermeabilizarlo con 2 tipos de acabado:

- Acabado satinado: Con CERA SELLADORA CHEMA.
- Acabado mate: Con CHEMA VISTA.

RENDIMIENTO

La bolsa de 5 kg rinde 10 m² dependiendo de las condiciones del sustrato y el espesor de la capa aplicada.

PRESENTACIÓN

Envase de 5 kg. Gris oscuro (Código: 35003002)
 Envase de 5 kg. Gris mediano (Código: 35003003)
 Envase de 5 kg Gris claro (Código: 35003004)
 Envase de 5 kg. Marrón (Código: 35003005)
 Envase de 5 kg. Rojo (Código: 35003006)
 Envase de 5 kg. Arena (Código: 35003007)
 Envase de 5 kg Platino (Código: 35003009)
 Envase de 5 kg Blanco (Código: 35003011)

ALMACENAMIENTO

De almacenarse en lugar fresco, ventilado y sellado bajo techo su tiempo de vida útil será de 24 meses.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

- **DECORMIX** no debe ser sometido al contacto directo y permanente con agua.
- No permitir acumulaciones de agua sobre su superficie y debe ser protegido de la humedad, de la condensación, del viento y del agua, al menos durante las primeras 24 horas.

**Calidad que Construye****Cemento pulido para acabados decorativos sobre superficies nuevas o antiguas**ADI.2.7.9
RMP – V.0

- Los colores son aproximados, pudiendo variar las tonalidades en función de las condiciones de aplicación y del tipo de sellado elegido, en caso de requerimientos estéticos estrictos, se recomienda la realización de una muestra previa.
- No se debe superar el espesor de aplicación de 1.5 mm por capa. Se recomienda un espesor total del sistema de 2 - 3 mm.
- Los instrumentos y herramientas de trabajo deberán limpiarse con agua inmediatamente después de su empleo.
- La pared debe limpiarse regularmente utilizando jabones neutros, no usar sistemas o equipos de limpieza abrasiva.

En caso de emergencia, llame al CETOX (Centro Toxicológico).

Producto tóxico. **NO INGERIR**, mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

No coma ni beba mientras manipula el producto.

Lávese las manos luego de manipular el producto.

Utilice guantes de seguridad, gafas y ropa protectoras de trabajo.

Almacene el producto bajo sombra y en ambientes ventilados.

En caso de contacto con los ojos y la piel, lávese con abundante agua.

Si es ingerido, no provocar vómitos; procure buscar ayuda médica inmediata.

La información que suministramos está basada en ensayos que consideramos seguros y correctos de acuerdo a nuestra experiencia. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos previos que estimen conveniente, para determinar si son apropiados para un uso en particular. El uso, aplicación y manejo correcto de los productos, quedan fuera de nuestro control y es de exclusiva responsabilidad del usuario.