



Calidad que Construye

FRAGUA CHEMITA

Fragua impermeable para juntas de cerámicos, porcelanatos y pepelmas

FRA. 4.5
RMP – V.0

DESCRIPCIÓN

FRAGUA CHEMITA es un producto en polvo formulado a base de cemento, agregados y aditivos especialmente seleccionados para rellenar e impermeabilizar juntas de enchape de cerámicos, mayólicas, azulejos, porcelanatos, mármoles y otros tipos de enchape. Se dispone de variados colores para escoger de acuerdo al color del enchape.

VENTAJAS

- Es impermeable.
- Otorga mayor tiempo abierto.
- Buena trabajabilidad.
- Variedad de colores.

USOS

Para el llenado de juntas en pisos y paredes de cerámicos, mayólicas, azulejos, porcelanatos, mármoles y otros tipos de enchape.

ATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICA	UNIDADES	VALORES
Apariencia	-----	Polvo cementicio de colores
Relación de mezcla	-----	300ml de agua/Kg de polvo
Consistencia de la mezcla	-----	Pasta
Densidad aparente del polvo	g/l	800 - 1000
Densidad de la mezcla	g/cm ³	1.70 - 1.80
Duración de la mezcla	horas	2 - 4 horas
Resistencia a la compresión (28 días)	Kg/Cm ²	80 - 90
Absorción de agua (ml) Método Karsten		
A las 24 horas	ml	0.1
A los 7 días	ml	0.2
Tiempo de fragua	horas	3 - 4 horas
Puesta en servicio	-----	24 horas

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO

APLICACIÓN

1. Humecte con agua las juntas usando un paño o brocha.
2. En un recipiente limpio mezcle 300 ml de agua por 1 kilo de **FRAGUA CHEMITA**.
3. Revolver hasta obtener una consistencia pastosa.
4. Aplique entre las juntas la **FRAGUA CHEMITA** usando una llana de goma presionando fuerte para asegurar un completo llenado.
5. Realice el acabado antes de que se produzca la fragua.



Calidad que Construye

FRAGUA CHEMITA

Fragua impermeable para juntas de cerámicos, porcelanatos y pepelmas

FRA. 4.5
RMP – V.0

6. Frotar con una esponja para remover el exceso de fragua sobre la superficie de la pieza del enchape.
7. Humecte (curado con agua) la fragua 2 horas después de aplicada. Tiempo de secado 24 horas.

LIMPIEZA

Efectúe la limpieza de cerámicos, muros y herramientas con agua antes que la mezcla endurezca, luego sólo podrá ser eliminado con CHEMA REMOVE o por medios mecánicos.

RENDIMIENTO

De acuerdo al ancho de la junta y el espesor de las piezas de enchape.

TAMAÑO DEL CERÁMICO (cm)	ANCHO DE JUNTA (mm)	RENDIMIENTO APROX.	
		m ² /kg	Kg/m ²
15 x 15	3	3.000	0.350
20 x 20	4 a 6	2.000	0.600
30 x 30	6 a 8	1.500	0.700
40 x 40	8 a 10	1.200	0.830

PRESENTACIÓN

- Bolsa de 1 kg.
- Caja de 12 unidades

ALMACENAMIENTO

De almacenarse en lugar fresco, ventilado y sellado bajo techo su tiempo de vida útil será de 3 años.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

- Limpie la totalidad de las juntas del exceso de pegamento usado para adherir el enchape.
- Espere al menos 48 horas luego de realizado el enchape para la fragua del pegamento y para evitar manchar la FRAGUA CHEMITA.
- Espere al menos 7 días para la fragua luego de haber enchapado con cemento.
- No mezcle fraguas de diferentes colores.
- Evite aplicar en horas donde el calor sea intenso.
- Siga las instrucciones indicadas en aplicación del producto de esta Hoja Técnica para evitar veteos (manchas blancas en la superficie) y el “quemado” de la fragua (desmoronamiento como si fuera tiza).



Calidad que Construye

FRAGUA CHEMITA

Fragua impermeable para juntas de cerámicos,
porcelanatos y pepelmas

FRA. 4.5
RMP – V.0

En caso de emergencia, llame al CETOX (Centro Toxicológico).
Producto tóxico, NO INGERIR, mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
No comer ni beber mientras manipula el producto.
Lavarse las manos luego de manipular el producto.
Utilizar guantes, gafas protectoras y ropa de trabajo.
Almacene el producto bajo sombra y en ambientes ventilados.
En caso de contacto con los ojos y la piel, lávelos con abundante agua.
Si es ingerido, no provocar vómitos, procurar ayuda médica inmediata.

La información que suministramos está basada en ensayos que consideramos seguros y correctos de acuerdo a nuestra experiencia. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos previos que estimen conveniente, para determinar si son apropiados para un uso en particular. El uso, aplicación y manejo correcto de los productos, quedan fuera de nuestro control y es de exclusiva responsabilidad del usuario.