

DESCRIPCIÓN CHEMA TEMPLE es un producto elaborado a base de resinas emulsionadas, cargas seleccionadas y aditivos especiales, que sirve como imprimante o empaste en paredes o cielos rasos previos a la pintura de acabado final. Posee excelente adherencia sobre concreto y es de bajo olor y un acabado suave.

- VENTAJAS**
- No emana gases tóxicos.
 - Contiene altos sólidos.
 - Buen poder de relleno.
 - Buena adherencia sobre concreto.
 - Máxima blancura.
 - Buena trabajabilidad y buen tiempo extendido.
 - Su consistencia viscosa facilita la aplicación sobre cabeza.

- USOS**
- Puede ser usado sobre superficies nuevas de concreto, fibrocementos, yeso y madera que van a ser acabados con pinturas Látex en ambientes interiores/exteriores.
 - Como Pasta es necesario mezclar con Chems Color Sellador.

- DATOS TÉCNICOS**
- Apariencia : Pasta
 - Acabado : Mate
 - Color : Blanco
 - pH : 8-9.
 - VOC : 0 g/L
 - Diluyente : Agua
 - Sólidos en volumen : 45%±2
 - Tiempo de secado : Al tacto 40 min.
 - Tiempo de repintado: 3 a 4 horas como mínimo
 - N° de manos : 1 o 2 hasta uniformizar la superficie

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Preparación de la superficie.
Esperar 30 días después del tarrajeo antes de pintar, eliminar residuos del tarrajeo con lija al agua #80. Luego limpiar el polvo.
La superficie debe estar libre de suciedad, grasa, aceite, pintura suelta, humedad, etc.
Se aplica con brocha y rodillo y plancha.

- **Aplicación como imprimante.**
Agregar ¼ de litro de agua por cada 1 Kg de CHEMA TEMPLE. Mezclar bien hasta obtener una consistencia uniforme.
Aplicar 1 ó 2 manos del imprimante con brocha o rodillo hasta cubrir toda la superficie. Dejar secar.

- Aplicación como pasta.

Aplicar el producto sin diluir sobre la superficie hasta obtener un acabado uniforme, pasar lija fina N° 150 para obtener un acabado liso y suave. (Se recomienda mezclar con Chems Color Sellador hasta obtener una pasta trabajable).

Esperar 24 horas para pintar la pared con pintura CHEMS PLAYA, CHEMS COLOR O CHEMS LATEX

RENDIMIENTO Como imprimante: 5.3 m²/Kg de producto considerando un espesor de 1.5 mils e.p.s.
Como pasta: 3.3 m²/kg de producto considerando 3 mils e.p.s.
Estos rendimientos pueden variar dependiendo del espesor aplicado y de la rugosidad de la superficie.

PRESENTACIÓN Bolsas de 25Kg

TIEMPO DE ALMACENAMIENTO Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento hasta por 12 meses a partir de su fabricación, si se almacena bajo techo en su envase original, sellado en lugar fresco a temperaturas entre 4°C a 30°.

PRECAUCIONES Y En caso de emergencia, llame al CETOX (Centro Toxicológico 012732318/ 999012933).

RECOMENDACIONES Producto tóxico, NO INGERIR, mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
No comer ni beber mientras manipula el producto. Utilizar guantes, máscara para vapores, gafas protectoras y ropa de trabajo. En caso de contacto con los ojos y la piel, lávese con abundante agua.

La información que suministramos está basada en ensayos que consideramos seguros y correctos de acuerdo a nuestra experiencia. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos previos que estimen conveniente, para determinar si son apropiados para un uso en particular. El uso, aplicación y manejo correcto de los productos, quedan fuera de nuestro control y es de exclusiva responsabilidad del usuario.