

DESCRIPCIÓN FRAGUA SANSÓN es un mortero en polvo formulado a base de cemento blanco, agregados y aditivos especialmente seleccionados que le brindan propiedades de impermeabilidad, buena trabajabilidad recomendada para rellenar juntas de enchape de cerámicos, mayólicas, azulejos, porcelanatos, y otros tipos de enchape en ambientes interiores y exteriores.
Se dispone en mas de 20 para escoger de acuerdo al color del enchape.

- VENTAJAS**
- Buena impermeabilidad
 - Mayor tiempo abierto
 - Buena trabajabilidad.
 - Buena adherencia y resistencia mecánica.
 - Variedad de colores.

- USOS**
- Para el relleno de juntas de enchapes de cerámicos, mayólicas, azulejos, porcelanatos y otros tipos de enchape en interiores y exteriores de pisos y paredes.
 - Es recomendado para juntas de 3 a 12mm de espesor. Para juntas de menor espesor utilizar PORCELANA ESPECIAL PARA PORCELANATOS marca CHEMA.

DATOS TÉCNICOS

Característica	Unidades	Valores
Apariencia	-----	Polvo cementicio de colores
Densidad aparente del polvo	kg/cm ³	800 - 1100
Agua de mezcla	-----	300ml de agua/1Kg de polvo
Consistencia de la mezcla	-----	Pasta
Densidad de la mezcla	g/cm ³	1.70 - 1.80
Duración de la mezcla	horas	2 horas
Espesor de la junta	mm	de 3 a 12
Resistencia a la compresión (28 días)	Kg/cm ²	80 - 90
Absorción de agua (ml) Método Karsten		
a las 24h	ml	0.1
a los 7 días	ml	≤ 0.3
VOC (Compuestos Orgánicos Volátiles)	g/L	0.0
Puesta en servicio	-----	24 horas

**PREPARACIÓN Y
APLICACIÓN DEL
PRODUCTO**

Cuidados previos.

- Cuando se realiza el fraguado en obra, tener en cuenta que los siguientes tipos de trabajos en conjunto al fraguado pueden causar contaminantes que produzcan cambios o alteración de color: resane, empaste, imprimación, pintado o lijado de paredes, cepillado de puertas o marcos de madera, cortado de cerámicos o porcelanatos, entre otros.

Preparación de las juntas.

- Antes de iniciar el relleno de las juntas esperar que el pegamento SANSÓN utilizado en los enchapes tengan 48 horas de aplicado.
- Verificar que las juntas estén limpias. El exceso de pegamento aflorado eventualmente durante la colocación deben ser eliminados cuando estén todavía frescos.
- Humedecer las juntas con agua limpia.

Preparación de la mezcla

- Verter la FRAGUA SANSÓN en un recipiente limpio.
- Agregar agua limpia a razón de: 300 ml de agua por cada Kilo de Polvo.
- Mezclar hasta obtener una pasta homogénea.
- Dejar reposar de 2 – 3 minutos y luego volver a mezclar brevemente antes de su uso.

Aplicación.

- Rellenar las juntas con la FRAGUA SANSÓN utilizando un fraguador y/o una llana de goma presionando varias veces para asegurar un completo llenado de las juntas sin dejar huecos o desniveles.
- Retirar el exceso de la superficie cuando la mezcla este todavía fresca.
- Luego de aprox. 1 hora pulir la superficie con una esponja o franela seca.
- Después de 2 – 4 horas de aplicado curar la fragua (rociándole agua) para el desarrollo total de sus propiedades.
- Exponer al tránsito después de 24 horas de aplicado.
- Para una mejor protección aplique BELLA FRAGUA sobre las juntas una vez que se encuentren bien secas (24 horas como mínimo).

Limpieza.

Las herramientas y los recipientes se lavan con agua mientras la mezcla se encuentre todavía fresca. Luego sólo podrá ser eliminado con CHEMA REMOVE o por medios mecánicos.

ENDIMIENTO

CONSUMO DE ACUERDO AL FORMATO DEL ENCHAPE Y EL ANCHO DE LA JUNTA							
Dimensiones del enchape (mm)			RENDIMIENTO (kg/m²)				
Longitud	Ancho	Espesor	ANCHO DE LA JUNTA (mm)				
A	B	C	3	5	8	10	12
300	300	8	0.22	0.36	0.57	0.72	0.86
450	300	8	0.18	0.30	0.48	0.60	0.72
450	450	8	0.14	0.24	0.38	0.48	0.57

PRESENTACIÓN

Bolsas de 1 Kg.
Cajas de 12 unidades.



Calidad que Construye

Fragua impermeable para juntas de cerámicos,
Mayólicas y otros.

VERSION: 03

FECHA: 29/01/2024

ALMACENAMIENTO 3 años en su envase original cerrado almacenado bajo sombra y en ambiente fresco.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

- No mezcle fraguas de diferentes colores, cuando se trate de áreas grandes es recomendable adquirir el producto del mismo lote.
- Prepare la fragua con la misma cantidad de agua, variar la dosis puede generar distintas tonalidades.
- La calidad del enchape influye también en el color final, por lo que se recomienda hacer una prueba en un área pequeña para ver si el color elegido es el apropiado.
- Es importante realizar un buen curado para evitar problemas de contracción, veteo (manchas blancas en superficie), quemado (desmoronamiento como si fuera tiza), etc.
- Evite aplicar en horas donde el calor sea intenso.
- En caso de emergencia, llame al CETOX al 999012933 (Centro Toxicológico). Producto tóxico, NO INGERIR, mantenga el producto fuera del alcance de los niños. No comer ni beber mientras manipula el producto. Lavarse las manos luego de manipular el producto. Utilizar guantes, gafas protectoras y ropa de trabajo. Almacene el producto bajo sombra y en ambientes ventilados. En caso de contacto con los ojos y la piel, lávelos con abundante agua. Si es ingerido, no provocar vómitos, procurar ayuda médica inmediata.

“La presente Edición anula y reemplaza la Versión N° 02 para todos los fines”

La información que suministramos está basada en ensayos que consideramos seguros y correctos de acuerdo a nuestra experiencia. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos previos que estimen conveniente, para determinar si son apropiados para un uso en particular. El uso, aplicación y manejo correcto de los productos, quedan fuera de nuestro control y es de exclusiva responsabilidad del usuario.