



Calidad que Construye

MEMBRANIL REFORZADO

Curador de concreto tipo membrana, protector del concreto fresco para aplicar en climas templados

CUR.6.4.2
RMP – V.0

DESCRIPCIÓN

MEMBRANIL REFORZADO es un curador líquido que una vez aplicado sobre el concreto fresco, forma una membrana que evita la evaporación prematura del agua de amasado y lo protege. Con esta alternativa de curado se evitan grietas o fisuras en la superficie del concreto y permite que se alcance la fuerza a la compresión deseada o de diseño. Producto adecuado a la norma ASTM C 309 Clase A Tipo 1.

VENTAJAS

- Forma una película rápida y continua sobre el concreto fresco y endurecido, otorgando así un período máximo de hidratación, a una temperatura desde 5°C hasta 25° C y por adversas que sean las condiciones del tiempo.
- Protege el concreto de la acción nociva de agentes atmosféricos como: altas temperaturas, vientos fuertes y lluvia.
- Aumenta la resistencia mecánica a la abrasión superficial, contrarrestando el desgaste prematuro.
- Evita la formación de fisuras superficiales y descascaramiento por refracción.

USOS

- Losas de estacionamientos, edificios, veredas y calzadas.
- Elementos de concreto caravista.
- Losas de pavimentos, autopistas vehiculares, carretera y pistas de aterrizaje.
- Taludes y muros de contención.
- Canales, curado de tubos prefabricados y acueductos de concreto armado.
- Puentes, concreto de obras de arte.
- Elementos de concreto en general.

DATOS TÉCNICOS

Color:	Lechoso, transparente una vez seco
Apariencia:	Líquido
Ph:	8
Densidad:	1.0 Kg/lit
VOC ¹ :	0 gr/lit

Para mayor información, solicitar certificados de ensayos de laboratorios externos.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO

1. Agítese bien antes de emplear.
2. Aplíquelo en dos manos directamente del envase (sin diluir) con brocha, rodillo o mochila de aspersión sobre la superficie a curar:
 - Losas, techos: sobre el concreto fresco cuando desaparezca la exudación de la superficie o que se note la superficie ligeramente húmeda.
 - Vigas, columnas: inmediatamente después del desencofrado.

¹ Compuestos Orgánicos Volátiles.

*Calidad que Construye*

MEMBRANIL REFORZADO

Curador de concreto tipo membrana, protector del concreto fresco para aplicar en climas templados

CUR.6.4.2
RMP – V.0

RENDIMIENTO No deberá excederse de 15 m² por galón, para garantizar una película que pueda adecuarse a las normas ASTM.

PRESENTACIÓN Envase de 1 gal. (Código: 21008004)
Envase de 5 gal. (Código: 21008005)
Envase de 55 gal. (Código: 21008055)

ALMACENAMIENTO De almacenarse en un lugar fresco, ventilado y sellado bajo techo el tiempo de vida útil será de 12 meses.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES En caso de emergencia, llame al CETOX (Centro Toxicológico).
Producto tóxico, NO INGERIR, mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
No comer ni beber mientras manipula el producto.
Lavarse las manos luego de manipular el producto.
Utilizar guantes, gafas protectoras y ropa de trabajo.
Almacene el producto bajo sombra y en ambientes ventilados.
En caso de contacto con los ojos y la piel, lávelos con abundante agua.
Si es ingerido, no provocar vómitos, procurar ayuda médica inmediata.

La información que suministramos está basada en ensayos que consideramos seguros y correctos de acuerdo a nuestra experiencia. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos previos que estimen conveniente, para determinar si son apropiados para un uso en particular. El uso, aplicación y manejo correcto de los productos, quedan fuera de nuestro control y es de exclusiva responsabilidad del usuario.