PINTURA GEOTRANS CHEMA

Recubrimiento acrílico de Membrana Geotrans

IMP.1.3.8
RMP – V.0

DESCRIPCIÓN

La **PINTURA GEOTRANS CHEMA** es un recubrimiento acrílico de gran adherencia y resistencia a la intemperie, diseñada especialmente para proteger MEMBRANAS ASFÁLTICAS GEOTRANS dejando un acabado estético con alta resistencia al impacto, a la abrasión, al tránsito y a los cambios bruscos de temperatura.

VENTAJAS

Protege y alarga el tiempo de vida de la MEMBRANA ASFÁLTICA GEOTRANS.

USOS

Como pintura de acabado para la MEMBRANA ASFÁLTICA GEOTRANS.

DATOS TÉCNICOS

Acabado: Semi mate
Peso 1 gal: 4.8 ± 0.2
Sol / vol: 35.0 ± 1%
Solubilidad: Agua
Color: Bayo y gris

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO

1. La superficie debe estar seca y libre de todo material extraño.
2. Homogenice la pintura.
3. Aplique dos manos de **PINTURA GEOTRANS CHEMA** con brocha o rodillo diluyéndola arazón de ½ litro de agua por galón de pintura.
4. Deje secar 4 horas entre manos.
5. Se recomienda preparar solo lo que va a utilizar.
6. Deje secar como mínimo 24 horas para transitar.

RENDIMIENTO

El rendimiento es 7 m^2 / gal, considerando dos manos.

PRESENTACIÓN

Envase de 5 gal. Bayo (Código: 60010212).
Envase de 5 gal. Gris (Código: 60010145).

ALMACENAMIENTO

De almacenarse en lugar fresco, ventilado y sellado bajo techo su tiempo de vida útil será de 1 año.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

- No aplique la cuando la superficie esté húmeda.
- Lave las herramientas utilizadas con agua inmediatamente después de terminado el trabajo.

Producto tóxico. NO INGERIR, mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
No coma ni beba mientras manipula el producto.
Lávese las manos luego de manipular el producto.
Utilice guantes de seguridad, gafas y ropa protectoras de trabajo.
Almacene el producto bajo sombra y en ambientes ventilados.
En caso de contacto con los ojos y la piel, lávese con abundante agua.
Si es ingerido, no provocar vómitos; procure buscar ayuda médica inmediata.

La información que suministramos está basada en ensayos que consideramos seguros y correctos de acuerdo a nuestra experiencia. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos previos que estimen conveniente, para determinar si son apropiados para un uso en particular. El uso, aplicación y manejo correcto de los productos, quedan fuera de nuestro control y es de exclusiva responsabilidad del usuario.