# PORCELANA ESPECIAL PARA PISCINAS Y BAÑOS

**Fragua súper impermeable para piscinas, duchas y pozas**



## DESCRIPCIÓN

La **PORCELANA ESPECIAL PARA PISCINAS Y BAÑOS** es un producto formulado especialmente para el fraguado de mayólicas, cerámicos y pepelma en piscinas, duchas y pozas de agua, que están permanentemente sumergidas en agua por lo que se requiere que resistan, en algunos casos hasta, soluciones ácidas o alcalinas ligeras.

Para el caso de piscinas se recomienda que el agua tenga un control periódico para mantenerla dentro de los rangos inocuos (pH entre 6 y 7).

Componentes:

PARTE A Porcelana en polvo

PARTE B ¼ Lt. (*sellacryl*).

## DATOS TÉCNICOS

| CARACTERÍSTICA | UNIDADES | VALORES |
|---|---|---|
| Apariencia | ----- | Polvo cementicio de colores |
| Consistencia de la mezcla | ----- | Pasta |
| Densidad aparente del polvo | gr/L | 800 - 1100 |
| VOC | gr/L | 0% (No contiene) |

## PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO

**PRECAUCIONES PREVIAS:**

- Los colores de la porcelana que aparecen en nuestras cartillas o en los paneles de colores son sólo referenciales, debiéndose realizar siempre pruebas previas a pequeña escala en el lugar mismo de aplicación para determinar el color apropiado para cada caso.
- Los colores definitivos están determinados por las técnicas de acabados empleadas, así como por las condiciones de cada obra y por la porosidad del enchape.

**APLICACIÓN**

1. Diluya en cinco volúmenes de agua el *sellacryl*: ¼ Lt. de *sellacryl* en 1 ¼ Lt. de agua. Mezcle hasta lograr una solución homogénea.
2. Añada 350 cc de la solución anterior a cada kg. de **PORCELANA ESPECIAL PARA PISCINAS Y BAÑOS**, hasta formar una pasta uniforme.
3. Aplique la pasta con una espátula o aplicador de goma en la junta. Cuando la pasta haya endurecido levemente retire el exceso con un trapo húmedo.
4. Después de 2 a 4 horas cure o humedezca con agua.
5. A las 6 horas llene la piscina para curar la fragua de manera más uniforme y lograr una fragua más resistente.

6. Proteja la fragua de las primeras horas del asoleamiento directo, de preferencia fragüe en las tardes y llene la piscina la mañana siguiente para evitar "quemarla" al sol.

**LIMPIEZA**

- Utilice CHEMA REMOVE en caso que las salpicaduras de pegamento o fragua queden endurecidos.
- Para el mantenimiento, use el limpiador CHEMA CLEAN más indicado según su tipo de enchape.

| | |
|---|---|
| **RENDIMIENTO** | En las juntas de mayólicas de 3 mm. de ancho rinde aproximadamente 3 $m^2$ x kg. |
| **PRESENTACIÓN** | Bolsa de 5 kg.<br>Disponible en colores blanco, celeste, aguamarina.<br>Colores especiales a pedido, según carta de colores. |
| **ALMACENAMIENTO** | De almacenarse en lugar fresco, ventilado y sellado bajo techo su tiempo de vida útil será de 3 años. |
| **PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES** | En caso de emergencia, llame al CETOX (Centro Toxicológico).<br>Producto tóxico, NO INGERIR, mantenga el producto fuera del alcance de los niños.<br>No comer ni beber mientras manipula el producto.<br>Lavarse las manos luego de manipular el producto.<br>Utilizar guantes, gafas protectoras y ropa de trabajo.<br>Almacene el producto bajo sombra y en ambientes ventilados.<br>En caso de contacto con los ojos y la piel, lávelos con abundante agua.<br>Si es ingerido, no provocar vómitos, procurar ayuda médica inmediata. |

La información que suministramos está basada en ensayos que consideramos seguros y correctos de acuerdo a nuestra experiencia. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos previos que estimen conveniente, para determinar si son apropiados para un uso en particular. El uso, aplicación y manejo correcto de los productos, quedan fuera de nuestro control y es de exclusiva responsabilidad del usuario.