



Calidad que Construye

SANSÓN BLANCO FLEXIBLE

Adhesivo en polvo para pegar mayólicas, cerámicos y porcelanatos.
Económico y rendidor

PEG. 3.3.12
RMP – V.0

DESCRIPCIÓN

SANSÓN BLANCO FLEXIBLE es un pegamento en polvo de buena calidad formulado para pegar mayólica, cerámicos y porcelanatos sobre superficies rígidas (cemento) o flexibles (*drywall*).

VENTAJAS

- No necesita remojar las piezas a enchapar.
- Mayor facilidad en la limpieza durante su aplicación, debido que no se trabaja con los elementos húmedos.
- Optima adherencia sobre superficie de cemento y sobre mayólica
- Conserva sus características a través del tiempo, a diferencia de la rigidez del cemento puro.
- Los pisos pueden entrar en servicio cumplidas las 24 horas de aplicado el pegamento.

USOS

- Ideal para enchapar cerámicos, mayólicas, listelos, azulejos, gres porcelánico, porcelanatos, enchapes tipo kar, pepelma, baldosines, mosaicos, mármol, piedra, granito y laja; además, de adherir las piezas sobre enchapes antiguos sin necesidad de retirarlos.
- Instalación en múltiples ambientes como cubiertas en exteriores, terrazas al aire libre, fachadas, cocheras, piscinas, saunas, frigoríficos, grutas, pozos de agua, murales y otros ambientes interiores, exteriores o sumergidos en agua.
- Recomendada para zonas de alto tránsito.
- Para enchapes generales sobre pisos y paredes en interiores y exteriores.

LIMITACIONES EN EL USO :

Permite el pegado de porcelanato sobre superficies horizontales.

Para el pegado de superficies verticales sólo se recomienda para cerámicos con pesos por unidad de área máximo de 0.0015 Kg/cm².

DATOS TÉCNICOS

Color:	Blanco
Aspecto:	Polvo
Agua de amasado:	250 ml / Kg de producto
Tiempo abierto:	Aprox. 60 min.
Densidad de la mezcla:	1.700 – 1.800 Kg./Lt.
Temperatura de aplicación:	Mínimo 8 °C
VOC ¹ :	No contiene (0% gr/Lt.)

*Estas propiedades pueden variar por cambios de temperatura.

Para mayor información, solicitar certificados de ensayos de laboratorios externos.

¹ VOC: Compuestos Orgánicos Volátiles.



Calidad que Construye

SANSÓN BLANCO FLEXIBLE

Adhesivo en polvo para pegar mayólicas, cerámicos y porcelanatos.
Económico y rendidor

PEG. 3.3.12
RMP – V.0

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO

APLICACIÓN

1. Verificar que la superficie a aplicar se encuentre completamente limpia, libre de polvo y de grasa.
2. Agregar agua al **SANSÓN BLANCO FLEXIBLE** a razón de 250 ml por cada kilogramo de polvo, homogenizar hasta formar una pasta trabajable y sin grumos.
3. Deje reposar de 5 a 10 minutos para que se hidraten bien sus componentes.
4. Mezcle nuevamente y aplicar directamente a la pared utilizando una llana dentada para aumentar la rapidez del trabajo y el rendimiento del producto.
5. Antes de aplicar el pegamento humedezca ligeramente con una brocha el paño a trabajar.
6. Coloque los cerámicos ejerciendo una fuerte presión para asegurar el contacto con el pegamento.
7. Espere 48 horas para el fraguado de juntas con FRAGUA SANSÓN para evitar que se manche o vetee.
8. Para enchapes muy pesados se requiere sujetar durante el inicio del trabajo por medios mecánicos.

LIMPIEZA

Efectúe la limpieza de cerámicos, muros y herramientas con agua antes que la mezcla endurezca, luego sólo podrá ser eliminado con CHEMA REMOVE o por medios mecánicos.

RENDIMIENTO

El rendimiento aproximado por bolsa de 25 Kg. es de 4 a 7.5 m² dependiendo del sustrato, del tamaño del enchape y del raspín utilizado.

PRESENTACIÓN

- Bolsa de 25 kg. (Código. 02020004)

ALMACENAMIENTO

- Almacenar bajo techo.
- No colocar sobre piso o apoyado en paredes.
- Proteger de la humedad o corrientes de aire húmedo. En caso de almacenamiento prolongado o climas húmedos, cubrir con plástico o *stretch film*.

De almacenarse en lugar fresco, ventilado y sellado bajo techo su tiempo de vida útil será de 6 meses.

*Calidad que Construye*

SANSÓN BLANCO FLEXIBLE

Adhesivo en polvo para pegar mayólicas, cerámicos y porcelanatos.
Económico y rendidor

PEG. 3.3.12
RMP – V.0

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

- A temperaturas de ambiente mayores de 25 °C se recomienda humedecer los cerámicos antes de su aplicación.

En caso de emergencia, llame al CETOX (Centro Toxicológico).

Producto tóxico, NO INGERIR, mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

No comer ni beber mientras manipula el producto.

Lavar las manos luego de manipular el producto.

Utilizar guantes, gafas protectoras y ropa de trabajo.

Almacene el producto bajo sombra y en ambientes ventilados.

En caso de contacto con los ojos y la piel, lávelos con abundante agua.

Si es ingerido, no provocar vómitos, procurar ayuda médica inmediata.

La información que suministramos está basada en ensayos que consideramos seguros y correctos de acuerdo a nuestra experiencia. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos previos que estimen conveniente, para determinar si son apropiados para un uso en particular. El uso, aplicación y manejo correcto de los productos, quedan fuera de nuestro control y es de exclusiva responsabilidad del usuario.